

## Betonárska oceľ

Rebrovaná v tyčiach, vo zvitkoch, rovná, v štandardných a presných rozmeroch, ohýbaná

Priemer D v mm	Prierez S v mm <sup>2</sup>	T. hmot. Kg/m
6	28,3	0,22
8	50,3	0,39
10	78,5	0,61
12	113	0,89
14	154	1,21
16	201	1,58
18	254	2,00
22	380	2,98
25	491	3,85
28	616	4,83
32	804	6,31